

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

1^{re} PUBLICATION

(22) Date de dépôt..... 11 février 1969, à 10 h 15 mn.
(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande :..... B.O.P.I. — « Listes » n° 45 du 11-12-1970.

(51) Classification internationale (Int. Cl.).... **B 01 j 11/00.**
(71) Déposant : INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE, DES CARBURANTS ET
LUBRIFIANTS, 1 et 4, avenue de Bois-Préau, 92-Rueil-Malmaison.

Mandataire :


(54) Procédé de fabrication de dérivés de métaux de la première série de
transition.

(72) Invention : Yvon Lagrange et Germain Martino.

(33) (32) (31) Priorité conventionnelle :

La présente invention a pour objet un procédé de fabrication de composés métalliques utilisables en particulier comme catalyseurs d'hydrogénation, d'hydroformylation, de codimérisation et répondant à la formule générale $H_x X_y M L_n$ dans laquelle x et y sont des nombres pouvant prendre les valeurs 0 et 1, n est un nombre entier pouvant prendre les valeurs 1 et 2, X représente un atome d'halogène ou un anion choisi dans le groupe formé par les ions perchlorate et nitrate, M est un atome de métal de la première série de transition et plus particulièrement Fe, Co, Ni , L est une molécule de coordinat "bidenté" c'est-à-dire : une molécule contenant au moins 2 atomes d'éléments du groupe V_A de la classification périodique tels que P et As , capables de se coordiner sur un même métal, ledit procédé étant caractérisé en ce que l'on effectue une réduction d'un composé d'un des métaux précités par l'hydrazine $NH_2 - NH_2$ ou par un dérivé de l'hydrazine dont au moins un des atomes d'hydrogène a été remplacé par un radical hydrocarboné, renfermant de préférence de 1 à 20 atomes de carbone, cette réduction étant effectuée en présence d'au moins un coordinat tel que défini ci-dessus.

Les coordinats bidentés utilisables dans le cadre de la présente invention répondent à la formule générale :



dans laquelle les radicaux R, R_1 et R_2 pris isolément représentent respectivement, en ce qui concerne R , soit la simple liaison, soit un radical hydrocarboné divalent choisi dans le groupe formé par les radicaux éthylène, triméthylène et les radicaux cyclo aliphatiques et aromatiques renfermant de préférence 6 à 20 atomes de carbone et dont les 2 valences sont en position ortho, et en ce qui concerne R_1 et R_2 des radicaux monovalents hydrocarbonés aliphatiques cycloaliphatiques ou aromatiques renfermant de préférence 1 à 20 atomes de carbone. Ces mêmes radicaux R, R_1 et R_2 pris en combinaison 2 à 2 représentent des radicaux cycliques renfermant chacun, outre l'élément A , de préférence 4 à 20 atomes de carbone. A représente un atome de phosphore ou d'arsenic.

Des exemples de tels coordinats sont les diphosphines, et les diarsines telles que les suivantes :

1,2-bis (diphényl -phosphino) - éthane
 1,2-bis (diphényl -phosphino) - propane
 1,2-bis (diphényl -arsenio) - éthane
 1,2-bis (diméthyl -phosphino) - éthane
 ortho-bis (diéthyl -phosphino) - benzène
 ortho-bis (diméthyl -phosphino) - benzène

Comme il a été dit plus haut on peut soit utiliser l'hydrazine $\text{NH}_2\text{-NH}_2$, soit une hydrazine substituée telle que :

- N, méthyl hydrazine ; N,N diméthyl hydrazine ; N, éthyl hydrazine ; N,N dibutyl hydrazine ; N, propyl hydrazine ; N,N' diméthyl hydrazine.

A titre d'exemples de composés Hx Xy MLn on peut citer les composés suivants :

- bis (1,2-bis (diphényl -phosphino) éthane) nickel
bis (1,3-bis (diphényl -phosphino) propane) nickel
10 hydrure de bis (1,2-bis (diphényl -phosphino) éthane) cobalt
perchlorate de bis (1,2-bis (diphényl -phosphino) éthane) cobalt
hydrure de bis o-bis(diéthyl -phosphino) benzène) cobalt
chloro-hydrure de bis (1,2-bis (diphényl -phosphino) éthane) fer



- Le composé métallique peut avantageusement être choisi parmi des sels
15 tels que halogénures, acétates, nitrates, acétylacétonates, les quantités respectives de métal et de coordinat utilisées correspondant de préférence aux quantités théoriques nécessaires à la formation du composé Hx Xy M Ln , ou s'en écartant de préférence de moins de 10 %.



- Il est également possible d'introduire simultanément le métal et le
20 coordinat sous la forme d'un complexe de ce métal avec le coordinat. Dans tous les cas, la quantité d'hydrazine, introduite sous forme d'hydrate d'hydrazine ou d'hydrazine substituée, sera telle que le rapport : nombre de moles d'hydrazine / nombre d'atomes de métal soit compris entre 2 et 100 ou davantage et de préférence entre 5 et 15.

- La réaction est effectuée dans un solvant de l'hydrazine ou du dérivé
25 de l'hydrazine tel qu'un alcool et de préférence l'isopropanol tandis que la température est comprise entre 0 et 100 °C et de préférence entre 20 et 50 °C, l'atmosphère étant constituée par de l'hydrazine, un gaz inerte tel que l'azote ou argon ou éventuellement de l'oxygène.

- Suivant un autre mode de mise en oeuvre du procédé objet de la présente
30 invention, il est possible d'introduire le métal et l'hydrazine sous la forme d'un complexe de ce métal avec l'hydrazine. Dans ce cas, la température de réaction sera comprise entre 0 et 150 °C et de préférence entre 50 et 100 °C tandis que le solvant sera choisi parmi les solvants usuels tels que les alcools, les
35 hydrocarbures saturés, les hydrocarbures aromatiques et les éthers, en accordant toutefois la préférence au toluène.

Dans le cas d'utilisation de complexes métal-hydrazine ou métal-coordinat on pourra employer par exemple des composés tels que :





où DPE est la 1,2-bis (diphényl-phosphino) éthane.

5

Les exemples suivants donnés à titre indicatif illustrent l'invention.

EXEMPLE 1

On introduit dans 50 cm³ d'isopropanol, 3 g de $\text{CoCl}_2 (\text{DPE})_2$ où DPE représente le 1,2-bis (diphényl -phosphino) éthane et 1 g d'hydrate d'hydrazine. Après une heure d'agitation à 40 °C sous atmosphère d'hydrogène on obtient un précipité qui après filtration et lavage donne 2,51 g de $\text{HCo} (\text{DPE})_2$ (formule déterminée par analyse pondérale et par analyse infrarouge) soit 90,6 % de rendement.

15

EXEMPLE 2

On introduit dans 100 cm³ d'isopropanol, 1,78 g de $\text{Co} (\text{acétylacéto-nate})_3$, 8,70 g de 1,2-bis (diphényl -phosphino) éthane et 3 g d'hydrate d'hydrazine. Après 1 heure d'agitation sous atmosphère d'hydrogène, filtration et séchage, on obtient 6,85 g de $\text{HCo} (\text{DPE})_2$, soit 80 % de rendement.

EXEMPLE 3

Dans 20 cm³ d'isopropanol on introduit 2 g de $\text{NiCl}_2 (\text{DPE})_2$ et 0,3 g d'hydrate d'hydrazine. Après quelques minutes d'agitation à température ordinaire sous atmosphère d'azote, filtration et séchage on obtient 1,57 g de $\text{Ni}(\text{DPE})_2$, soit 86,5 % de rendement.

25

EXEMPLE 4

Dans 50 cm³ de toluène on introduit 1 g de $\text{NiCl}_2 (\text{N}_2\text{H}_4)_2$ et 4,2 g de 1,2 bis (diphényl -phosphino) éthane et l'on agite une heure à 80 °C sous atmosphère d'hydrogène.

On obtient des résultats identiques à ceux de l'exemple 3.

EXEMPLE 5

Dans 50 cm³ d'isopropanol on introduit 1 g de $\text{CoCl}_2 (\text{N}_2\text{H}_4)_2$, 4,2 g de 1,2 bis (diphényl -phosphino) éthane et on chauffe quelques heures à 80 °C sous atmosphère d'hydrogène.

Les résultats obtenus sont identiques à ceux de l'exemple 2.

BAD ORIGINAL

EXEMPLE 6 à 10

En opérant de la même façon que dans l'exemple 1 on a pu préparer les composés suivants :

Exemple	Composés	Rendement
6	HCl Fe (DPE) ₂	50 %
7	Mn (DPE) ₂	80 %
8	HCl Fe (DPB) ₂	30 %
9	Co (DAE) ₂ ClO ₄	90 %
10	Mn (DPB) ₂	80 %

5

DPE = 1,2 bis (diphényl -phosphino) éthane

DAE = 1,2 bis (diphényl -arsino) éthane

DPB = 0 - bis (diéthyl -phosphino) benzène

10

REVENDICATIONS

- 1 - Procédé de fabrication de composés métalliques utilisables en particulier comme catalyseurs d'hydrogénation, d'hydroformylation, de condensation et répondant à la formule générale $H_x Y M L_n$ dans laquelle x et y sont des nombres pouvant prendre les valeurs 0 et 1,
 - 5 n est un nombre entier pouvant prendre les valeurs 1 et 2.
 - X représente un atome d'halogène ou un anion choisi dans le groupe formé par les ions perchlorate et nitrate.
 - M est un atome de métal de la première série de transition et plus particulièrement Fe, Co, Ni,
 - 10 L est une molécule de coordinaat "bidentée" c'est-à-dire : une molécule contenant au moins 2 atomes d'éléments du groupe V_A de la classification périodique, tels que P et As, capables de se coordonner sur un même métal, ledit procédé étant caractérisé en ce que l'on effectue une réduction d'un composé d'un des métaux précités par l'hydrazine $NH_2 - NH_2$ ou par un dérivé de l'hydrazine dont au moins un des atomes d'hydrogène a été remplacé par un radical hydrocarboné renfermant de préférence de 1 à 20 atomes de carbone, cette réduction étant effectuée en présence d'au moins un coordinaat tel que défini ci-dessus.
 - 15
- 20 2 - Procédé selon la revendication 1 suivant lequel le métal est introduit sous forme de complexe avec le coordinaat.
- 3 - Procédé selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que la température de réaction est comprise entre 0 et 100 °C.
- 4 - Procédé selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que la température de réaction est comprise entre 20 et 50 °C.
- 25 5 - Procédé selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le solvant réactionnel est un alcool.
- 6 - Procédé selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le solvant réactionnel est l'isopropanol.
- 30 7 - Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que le métal est introduit sous forme de complexe avec l'hydrazine.
- 8 - Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que la température de réaction est comprise entre 0 et 100 °C.

BAD ORIGINAL

- 9 - Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que la température de réaction est comprise entre 50 et 100°C.
- 10 - Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que le solvant est choisi parmi les alcools, les hydrocarbures saturés, les hydrocarbures aromatiques et les éthers.
- 11 - Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que le solvant est le toluène.
- 12 - Composés métalliques obtenus selon l'une des revendications précédentes.
- 13 - Utilisation des composés selon la revendication 12 comme catalyseurs d'hydrogénation, d'hydroformylation et de codimérisation.